

SIMPLE, EFECTIVO Y RÁPIDO



FICHA TÉCNICA ESTUCO BLANCO 25 KG.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento elaborado con cemento portland y aditivos selectos de alta calidad, que al agregarle agua produce una pasta homogénea especialmente diseñada para dar un excelente acabado final en muros y cielos en interiores y exteriores, brindando una textura resistente y firme.



VENTAJAS

- Brinda un acabado fino en color blanco.
- Minimiza agrietamiento en muros.
- Mayor rapidez y menor esfuerzo en la aplicación.
- Alta adherencia, la mezcla no se desprende del sustrato.
- Por su color blanco natural, reduce el uso de pintura en el muro.

COLORES

Blanco natural

RENDIMIENTO

De **7.2 a 7.5 m²** a un espesor de **3mm** por cada saco de **25 kg.***

**Susceptible a variaciones derivadas de las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.*

USOS RECOMENDADOS

Como acabado final en el recubrimiento de muros interiores y exteriores que previamente han sido revocados o repellados.

PRESENTACIÓN

25 Kg.

Propiedades	Valor	Unidad
Tamaño máximo de partícula	0,50	mm
Resistencia mínima a la compresión (28 días)	30	kg/cm ²
Factor de agua	23,0 - 25,0	% en peso
Agua de operación	5,8 - 6,2 L	L/saco
Densidad en húmedo	1650 - 1850	kg/m ³



SIMPLE, EFECTIVO Y RÁPIDO



FICHA TÉCNICA
ESTUCO BLANCO 25 KG.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie del muro deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia a la superficie.
2. Para evitar fisuras por contracción, se recomienda humectar la superficie del muro antes de aplicar **PRODUCTOS ESTRELLA: ESTUCO BLANCO**, si la superficie es muy absorbente, lisa o de difícil adherencia aplique sellador previamente. **PRECAUCIÓN:** Tener cuidado de no saturar de agua el muro ya que esto podría afectar la adherencia de **PRODUCTOS ESTRELLA: ESTUCO BLANCO**.
3. En caso de grietas y fisuras en la superficie se deberán de tratar previamente para evitar que se trasladen a la placa.

MEZCLADO

1. En un recipiente limpio, con una cubeta graduada, agregar de 5,8 a 6,2 L de agua limpia por cada saco de 25kg de **PRODUCTOS ESTRELLA: ESTUCO BLANCO**
2. Abrir el saco de **PRODUCTOS ESTRELLA: ESTUCO BLANCO** y agregar de forma gradual al recipiente.
3. Mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Posteriormente dejar reposar por 5 minutos.
4. Mezclar nuevamente sin agregar más agua y aplicar **PRODUCTOS ESTRELLA: ESTUCO BLANCO** sobre tu pared.

APLICACIÓN

1. Se coloca material en una llana plana y se desliza de abajo hacia arriba sobre el muro, a un ángulo que genere el espesor deseado. Esto debe hacerse con la suficiente presión de la llana contra la pared para no dejar material en exceso.
2. Se recomienda que la capa mínima de material en la aplicación de **PRODUCTOS ESTRELLA: ESTUCO BLANCO** sea de 3 mm y una capa máxima de 5mm.
3. Se deja secar mínimo durante 10 min; posteriormente, se pasa una flota húmeda por toda la superficie realizando un movimiento en forma circular hasta dejar una superficie uniforme.
4. Para un acabado liso y sin imperfecciones, es necesario realizar los movimientos circulares en un solo sentido (en sentido de las manecillas del reloj o en sentido opuesto a las manecillas del reloj).



SIMPLE, EFECTIVO Y RÁPIDO



FICHA TÉCNICA
ESTUCO BLANCO 25 KG.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo.

Evitar trabajar a temperaturas menores a 5° C o mayores a 40° C. A temperaturas a 30° C, una vez preparado el **PRODUCTOS ESTRELLA: ESTUCO BLANCO**, aplicarlo a la brevedad.

ALMACENAMIENTO

El tiempo máximo de almacenamiento es de 12 meses en su empaque original, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

GARANTÍA

La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.

EL FABRICANTE garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñará como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

EL FABRICANTE no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Fabricado por:

Edificaz Calidra SA de CV
Paseo Ópera #2, Town Center Sonata, Lomas de
Angelópolis San Andrés Cholula, Puebla, México.

www.productosestrella.mx

Comercializado por:

CEMENTÍN
www.cementin.com

